

Zerust® Axxanol™ Spray-G

Zerust® Axxanol™ Spray-G je sprejovatelné mazivo se skvělými protikorozními vlastnostmi. Produkt má konzistenci tužšího oleje, který poskytuje ochranu až jeden rok ve venkovních a dva roky ve vnitřních prostorech jak železným, tak neželezným kovům.

Zerust® Axxanol™ Spray-G je hydrofobní odolné antikorozní mazivo, které poskytuje ochranu i v extrémních klimatických podmínkách. Tento produkt poskytuje ochranu jako mazivo a zároveň se nanáší stejně snadno jako olej. Axxanol™ Spray-G překonává svými vlastnostmi většinu ostatních antikorozních konzervantů, snadněji se nanáší a jednoduše se z povrchu odstraňuje. Šetří tak čas v pracovním procesu a díky jeho skvělým antikorozním vlastnostem šetří náklady spojené s korozí.

Axxanol™ Spray-G může být použit jako lehké mazivo a zároveň poskytuje perfektní protikorozní ochranu. Produkt je zcela voděodolný a kompatibilní s většinou gumových a plastových materiálů. Před použitím ho vyzkoušejte na menší ploše.

Ukázky aplikací

Ochrana těžké strojní techniky pomocí Axxanolu™ Spray-G před zámořskou přepravou. Zařízení bylo přepravováno na otevřené palubě v extrémních podmínkách mořského klimatu. K zákazníkovi dorazilo zcela bez koroze.



VÝHODY

Multimetalová antikorozní ochrana aplikovatelná sprejováním

Chrání před korozí i v extrémních podmínkách

Nepoškozuje nátěry a plasty

Jednoduché odstranění jakýmkoli alkalickým čističem

Možnost použití i bez další dodatečné ochrany

POUŽITÍ

Skladování

Přeprava

Mezioperační ochrana

V kombinaci s balícími materiály Zerust® Excor®

Zerust® Axxanol™ Spray-G



Technická data

Popis	Sprejovatelné antikorozní mazivo s obsahem rozpouštědla	
Aplikace	Aplikovatelné tlakovým nástřikem	
	Doporučená teplota při aplikaci	10 až 32 °C
	Spotřeba	0,5 kg pokryje cca 20 m ²
	Tloušťka vrstvy	25 µm
	Odstranění	Alkalickým čističem
	Obsah VOC (volatile organic compounds)	< 45 %
	Teplota vzplanutí	≥ 61 °C
	Viskozita (při 40 °C)	> 1123 mm ² za vteřinu
Vlastnosti	Ochrana uvnitř	2 roky
	Ochrana venku	1 rok
	Solná komora (ASTM B-117)	1500 hodin
	Balení/hermetické uzavření	Až 5 let
	Druhy kovů	Všechny druhy kovů
Skladování	Až 2 roky při teplotách 10 až 32 °C v originálním balení. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu.	

Přehled konzervačních prostředků Zerust®Excor®

Název produktu	Doba ochrany (uvnitř)	Přípravek na bázi	Stav povrchu po nanesení
Axxatec™ 80C	6-12 měsíců	Voda	Suchý na dotek
Axxanol™ 33CD	6 měsíců	Rozpouštědlo	Suchý na dotek
Axxanol™ 34CD	6 měsíců	Rozpouštědlo	Tenký olejový film
Axxanol™ 750 VCI	10 měsíců	Olej	Olejový film
Axxanol™ Spray-G	24 měsíců	Vazelína	Tenká vrstva vazelíny
Axxanol™ Z-Maxx	24 měsíců	Vazelína	Silná vrstva vazelíny
Perigol® 100	12 měsíců	Olej	Olejový film
Perigol® 230	12 měsíců	Olej	Olejový film
Perigol® DW	6 měsíců	Rozpouštědlo	Suchý na dotek

Dostupnost

Zerust® Axxanol™ Spray-G může být dodáván v následujících baleních:

- 400 ml sprej
- 19 l kanistr
- 208 l sud

Likvidace

Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad předat k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu

Tato informace o produktu by měla sloužit výhradně k prvnímu výběru vhodného materiálu, nikoliv jako záruka na produkt samotný nebo jako záruka vlastností. Ani informace v technických údajích nezavazují uživatele nutnosti provést provozní zkoušky pro konkrétní případy. Pokud máte zájem o vzorky, prosíme, kontaktujte nás.



ZERUST EXCOR

EXCOR-ZERUST, s.r.o.
Kvítkovická 1527
763 61 Napajedla
Česká republika

Tel.: + 420 573 034 227
Fax: + 420 573 034 207
info@excor-zerust.cz
www.excor-zerust.cz

